



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 02/03/15

TEXLAKCOLOR

Page 1 sur 1

Version 5

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

TEXLAKCOLOR est une encre sérigraphique à eau très couvrante, sans solvant, pour impression sur tissus. Sous forme de pâte épaisse (viscosité 10-50 000 cps à 25 °C). Elle a un pH compris entre 8,3 et 9,3. L'éclat de sa finition est excellent et elle possède une grande élasticité ainsi qu'une bonne résistance au frottement et au lavage.

2. UTILISATION ET USAGE

Les encres TEXLAKCOLOR sont imprimables sur différents types de tissus : coton, polyester et plusieurs classes de fibres synthétiques.

3. MODE D'EMPLOI

APPLICATION :

Ces encres sont prêtes à l'emploi. Cependant, si une dilution s'avère nécessaire, nous vous préconisons le diluant TEX-CAT 30 avec (dosage 10-15 gr/kg).

Si vous disposez d'un tissu dont l'adhérence est difficile ou s'il est nécessaire que le produit polymérise plus rapidement, il est conseillé d'ajouter entre 10 et 15 gr/kg de catalyseur TEX-CAT 100 afin d'améliorer la solidité.

En cas de fortes températures, il est recommandé d'ajouter durant le travail un retardant qui empêchera que l'écran se bouche. Ajouter de 10 à 15 g/kg de TEXMOL CONC.

Les mailles utilisées doivent être de 43 ou 34 fils (34 fils pour utilisation sur tissus élastiques).

POLYMERISATION ET SECHAGE :

Le produit est auto-réticulable à température ambiante, il est donc conseillé d'attendre 7 jours avant le premier nettoyage. À une température de 130 – 140 °C la polymérisation peut être effectuée en 3 - 4 minutes.

En cas de surimpression, ne pas utiliser des laques de différentes familles l'une sur l'autre. La composition de l'encre pourrait être différente et la solidité de l'encre ne pourrait être garantie.

NETTOYAGE :

Pour le nettoyage de l'encre en état humide utiliser simplement de l'eau.

CONSEIL :

Avant de débiter toute production, s'assurer de la bonne tenue de l'encre en procédant à un lavage selon les recommandations portées sur l'étiquette.

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Inapplicable.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau à grande eau avec du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. **NE PAS FAIRE VOMIR.**

5. CONDITIONNEMENTS

POT DE 5 KG